

Chemická odolnosť tesnení postrekočav Kwazar

A - Výborná odolnosť

B - Dobrá odolnosť

C - Slabá odolnosť

D - Nevyhovuje

/ - informácia nie je k dispozícii

Chemická látka	Buna N (Nitril)	EPDM/EPR	Viton
Acetón	D	A	D
Etanol	A	A	A
Izopropylalkohol	C	A	A
Metylalkohol	B	A	C
Benzén	D	D	A
Benzín	B	A	D
Farby a rozpúšťadlá	D	D	B
Fenol	D	B	A
Glykol	B	A	D
Glykoletylén	A	D	D
Propylénglykol	A	B	A
Kyselina dusičná 10%	C	/	A
Kyselina dusičná 100%	D	D	B
Kyselina dusičná 30%	C	B	A
Kyselina fosforečná 85% za studena	C	/	B
Kyselina mravčia studenú	/	/	A
Kyselina mravčia 10%	D	B	D
Kyselina mravčia 80%	D	C	D
Nafta	B	D	A
Butylacetát	D	B	D
Etylacetátom	C	D	A
Plynový olej	D	/	A
Minerálne oleje	A	C	A
Chlórnan sodný	B	A	A
weneer	B	D	A
Terpentín	A	D	A
Toluén	D	D	A
Hydroxid amonu 28%	B	B	A
Hydroxid amónny 20% za studena	A	B	B
Hydroxid amónny 50% za studena	A	B	C